

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

DB

PUBLICATION NUMBER : 05002200
PUBLICATION DATE : 08-01-93


APPLICATION DATE : 27-09-91
APPLICATION NUMBER : 03248750

APPLICANT : TOSHIBA CORP;

INVENTOR : MORI YASUSHI;

INT.CL. : G02F 1/35 C07D277/46 C07D405/06
C07D409/06 C07D417/06 //
C07D233/96 C07D263/48

CLASS : ORGANIC NONLINEAR OPTICAL
MATERIAL



ABSTRACT : PURPOSE: To provide the org. nonlinear optical which exhibits excellent nonlinearity and can efficiently generate multiple waves.

CONSTITUTION: This material consists of the nitrogenous heterocyclic compd. expressed by formula I (in the formula I, X denotes a CR¹ R² group or NR³ group. Y denotes an O atom or S atom. Z denotes an O atom, S atom, SO₂ group or NR⁴ group. R denotes an arom. hydrocarbon group which is unsubstd. or has a substituent, heterocyclic group, aliphatic hydrocarbon group or alicyclic hydrocarbon group or hydrogen atom. R¹, R², R³, R⁴ denote a heterocyclic group which is unsubstd. or has a substituent, arom. hydrocarbon group, aliphatic hydrocarbon group or alicyclic hydrocarbon group or hydrogen atom. R¹ and R² may form a hydrocarbon ring or heterocycle).

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-2200

(43) 公開日 平成5年(1993)1月8日

| (51) Int.Cl. ⁵ | 識別記号 | 庁内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|---------|-----|--------|
| G 0 2 F 1/35 | 5 0 4 | 7246-2K | | |
| C 0 7 D 277/46 | | 7019-4C | | |
| 405/06 | | 8829-4C | | |
| 409/06 | | 8829-4C | | |
| 417/06 | | 9051-4C | | |

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 12 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平3-248750

(22) 出願日 平成3年(1991)9月27日

(31) 優先権主張番号 特願平2-256875

(32) 優先日 平2(1990)9月28日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 川門前 善洋

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

(72) 発明者 森 寧

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

(74) 代理人 弁理士 鈴木 武彦


(54) 【発明の名称】 有機非線形光学材料

(57) 【要約】

【目的】優れた非線形性を示し、かつ倍波を効率的に発生し得る有機非線形光学材料を提供することを目的とする。

【構成】一般式(1)(ただし、(1)式中、XはCR¹R²基又はNR³基を示す。YはO原子又はS原子を示す。ZはO原子、S原子、SO₂基又はNR⁴基を示す。Rは非置換のもしくは置換基を有する芳香族炭化水素基、複素環基、脂肪族炭化水素基もしくは脂環式炭化水素基、又は水素原子を示す。R¹、R²、R³、R⁴は非置換のもしくは置換基を有する複素環基、芳香族炭化水素基、脂肪族炭化水素基、もしくは脂環式炭化水素基、特性基、又は水素原子を示す。なお、R¹とR²とで炭化水素環又は複素環を形成していてもよい。)で表わされる含窒素複素環状化合物からなる。

【化1】




Organic non-linear optical material

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)

【化1】



(ただし、(1)式中、XはCR1 R2 基又はNR3 基を示す。YはO原子又はS原子を示す。ZはO原子、S原子、SO₂ 基又はNR4 基を示す。Rは非置換のもしくは置換基を有する芳香族炭化水素基、複素環基、脂肪族炭化水素基もしくは脂環式炭化水素基、又は水素原子を示す。R1、R2、R3、R4 は非置換のもしくは置換基を有する複素環基、芳香族炭化水素基、脂肪族炭化水素基、もしくは脂環式炭化水素基、特性基、又は水素原子を示す。なお、R1 とR2 とで炭化水素環又は複素環を形成していてもよい。) で表わされる含窒素複素環状化合物からなることを特徴とする有機非線形光学材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は新規な有機非線形光学材料に関する。

【0002】

【従来の技術】 非線形光学効果は、高調波発生、光スイッチ、光混合などにおけるレーザー光の波長、位相及び振幅の変調に利用され、光を用いた情報処理において重要な役割を果たしている。

【0003】 従来、非線形光学効果を発揮する非線形光学材料としては、主に無機化合物結晶が用いられてきた。しかし、これら無機化合物結晶の非線形光学効果は充分ではなかった。これに対して、近年、無機化合物結晶に比べて遥かに大きな非線形光学定数を有し、光損傷に耐する耐久性にも優れた有機化合物が数多く見出されている。これらの有機非線形光学材料に関しては、例えばD.J.Williamsらの“Nonlinear Optical Properties of Organic and Polymeric Materials” (American Chemical Society, 1983)や、D.S.Chemlaらの“Nonlinear Optical Properties of Organic Molecules and Crystals” (Academic Press inc. 1987) に総説されている。ここに挙げられた有機非線形光学材料の分子構造上の特徴は、ベンゼン環などのπ電子系の両端に電子供与性の官能基及び電子受容性の官能基を結合させた点にある。

【0004】 しかし、前述した分子構造を有する有機非線形光学材料は、基底状態での電気双極子の存在によ

2

り、結晶化に際して中心対称の構造を取りやすく、分子1個が示す大きな非線形性が結晶全体としては相殺されやすいという問題があった。また、空間的広がりの大きいπ電子系を用いれば、非線形性は増大するが、分子自身の吸収波長域(吸収帯)が深色側(長波長側)へシフトする。これによって、青色波長域での光透過性が低下して、倍波の効率的な発生を妨げたり、分子自身の劣化を促進するという問題があった。

【0005】


【発明が解決しようとする課題】 本発明は前記課題を解決するためになされたものであり、優れた非線形性を示し、かつ倍波を効率的に発生し得る有機非線形光学材料を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明の有機非線形光学材料は、一般式(1)

【0007】

【化2】



【0008】 (ただし、(1)式中、XはCR1 R2 基又はNR3 基を示す。YはO原子又はS原子を示す。ZはO原子、S原子、SO₂ 基又はNR4 基を示す。Rは非置換のもしくは置換基を有する芳香族炭化水素基、複素環基、脂肪族炭化水素基もしくは脂環式炭化水素基、又は水素原子を示す。R1、R2、R3、R4 は非置換のもしくは置換基を有する複素環基、芳香族炭化水素基、脂肪族炭化水素基、もしくは脂環式炭化水素基、特性基、又は水素原子を示す。なお、R1 とR2 とで炭化水素環又は複素環を形成していてもよい。) で表わされる含窒素複素環状化合物からなることを特徴とするものである。前記一般式(1)において、Z、Yの組み合わせで決定される基本骨格となる含窒素複素環状化合物としては、例えば





【0009】 (1) 4 (5H) - オキサゾロン、4 (5H) - チアゾロン、4 (1H, 5H) - イミダゾロン、4 (5H) - チアゾロン-1、1 - ジオキソドなどの複素環ケトン化合物(表1のA~Dに示す)、(2)

(1) の化合物のカルボニル基のO原子をS原子で置換した複素環チオケトン化合物(表1のE~Hに示す)が挙げられる。





【0010】

【表1】

3



4



【0011】前記一般式(1)において、R、R1～R4として導入される非置換の芳香族炭化水素基、複素環基、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基を以下に例示する。

【0012】芳香族炭化水素基としては、例えばベンゼン環基、ナフタリン環基、アントラセン環基、フェナントレン環基、テトラリン環基、アズレン環基、ピフェニレン環基、アセナフチレン環基、アセナフテン環基、フルオレン環基、トリフェニレン環基、ピレン環基、クリセン環基、ピセン環基、ペリレン環基、ベンゾピレン環基、ルビセン環基、コロネン環基、オバレン環基、インデン環基、ベンタレン環基、ヘプタレン環基、インダセン環基、フェナレン環基、フルオランテン環基、アセフェナントリレン環基、アセアントリレン環基、ナフタセン環基、プレリアデン環基、ペンタフェン環基、ペンタセン環基、テトラフェニレン環基、ヘキサフェン環基、ヘキサセン環基、トリナフチレン環基、ヘプタフェン環基、ヘプタセン環基、ピラントレン環基などが挙げられる。

【0013】複素環基としては、例えばピロール環基、ピロリル環基、ピロリジン環基、インドール環基、イソインドール環基、インドリン環基、イソインドリン環基、インドリジン環基、カルバゾール環基、カルボリン

環基、フラン環基、オキサラン環基、クマロン環基、クマラン環基、イソベンゾフラン環基、フタラン環基、ジベンゾフラン環基、チオフエン環基、チオラン環基、ベンゾチオフエン環基、ジベンゾチオフエン環基、ピラゾール環基、ピラゾリン環基、インダゾール環基、イミダゾール環基、イミダゾリン環基、イミダゾリジン環基、ベンゾイミダゾール環基、ベンゾイミダゾリン環基、ナフトイミダゾール環基、オキサゾール環基、オキサゾリン環基、オキサゾリジン環基、ベンゾオキサゾール環基、ベンゾオキサゾリン環基、ナフトオキサゾール環基、イソオキサゾール環基、ベンゾイソオキサゾール環基、チアゾール環基、チアゾリン環基、チアゾリジン環基、ベンゾチアゾール環基、ベンゾチアゾリン環基、ナフトチアゾール環基、イソチアゾール環基、ベンゾイソチアゾール環基、トリアゾール環基、ベンゾトリアゾール環基、オキサジアゾール環基、チアジアゾール環基、ベンゾオキサジアゾール環基、ベンゾチアジアゾール環基、テトラゾール環基、プリルン環基、ピリジン環基、ピベリジン環基、キノリン環基、イソキノリン環基、アクリジン環基、フェナントリジン環基、ベンゾキノリン環基、ナフトキノリン環基、ナフチリジン環基、フェナントロリン環基、ピリダジン環基、ピリミジン環基、ピラジン環基、ピペラジン環基、フタラジン環基、キノキサ

リン環基、キナゾリン環基、シンノリン環基、フェナジン環基、ペリミジン環基、トリアジン環基、テトラジン環基、プテリジン環基、オキサジン環基、ベンゾオキサジン環基、フェノキサジン環基、チアジン環基、ベンゾチアジン環基、フェノチアジン環基、オキサジアジン環基、チアジアジン環基、ジオキサラン環基、ベンゾジオキサソール環基、ジオキサン環基、ベンゾジオキサソール環基、ジチオラン環基、ベンゾジチオール環基、ジチアン環基、ベンゾジチアン環基、ピラン環基、クロメン環基、キサンテン環基、オキサン環基、クロマン環基、イソクロマン環基、トリオキサン環基、チアン環基、トリチアン環基、モルホリン環基、キヌクリジン環基、セレナゾール環基、ベンゾセレナゾール環基、ナフトセレナゾール環基、テルラゾール環基、ベンゾテルラゾール環基などが挙げられる。

【0014】脂肪族炭化水素基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、tert-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ビニル基、アリル基、イソプロベニル基、プロベニル基、メタリル基、クロチル基、ブテニル基、ペンテニル基、ブタジエニル基、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基、ペンチニル基などが挙げられる。

【0015】脂環式炭化水素基としては、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基、シクロペンタジエニル基、シクロヘキサジエニル基などが挙げられる。

【0016】前記一般式(I)において、R、R1~R4として導入される芳香族炭化水素基、複素環基、脂肪族炭化水素基又は脂環式炭化水素基は、以下の例示する特性基で置換されていてもよい。例えば、ジ置換アミノ基(ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、エチルメチルアミノ基、ブチルメチルアミノ基、ジアミルアミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフェネチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジキシリルアミノ基、メチルフェニルアミノ基、ベンジルメチルアミノ基など)、モノ置換アミノ基(メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、tert-ブチルアミノ基、アニリノ基、アニシジノ基、フェネチジノ基、トルイジノ基、キシリジノ基、ピリジルアミノ基、チアゾリルアミノ基、ベンジルアミノ基、ベンジリデンアミノ基など)、環状アミノ基(ピロリジノ基、ピペリジノ基、ピペラジノ基、モルホリノ基、1-ピロリル基、1-ピラゾリル基、1-イミダゾリル基、1-トリアゾリル基など)、アシルアミノ基(ホルミルアミノ基、アセチルアミノ

基、ベンゾイルアミノ基、シンナモイルアミノ基、ピリジンカルボニルアミノ基、トリフルオロアセチルアミノ基など)、スルホニルアミノ基(メシルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基、フェニルスルホニルアミノ基、ピリジルスルホニルアミノ基、トシルアミノ基、タウリルアミノ基、トリフルオロメチルスルホニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、メチルスルファモイルアミノ基、スルファニルアミノ基、アセチルスルファニルアミノ基など)、アンモニオ基(トリメチルアンモニオ基、エチルジメチルアンモニオ基、ジメチルフェニルアンモニオ基、ピリジニオ基、キノリニオ基など)、アミノ基、ヒドロキシアミノ基、ウレイド基、セミカルバジド基、カルバジド基、ジ置換ヒドラジノ基(ジメチルヒドラジノ基、ジフェニルヒドラジノ基、メチルフェニルヒドラジノ基など)、モノ置換ヒドラジノ基(メチルヒドラジノ基、フェニルヒドラジノ基、ピリジルヒドラジノ基、ベンジリデンヒドラジノ基など)、ヒドラジノ基、アゾ基(フェニルアゾ基、ピリジルアゾ基、チアゾリルアゾ基など)、アゾキシ基、アミノ基、シアノ基、シアナト基、チオシアナト基、ニトロ基、ニトロソ基、オキシ基(メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、フェノキシ基、ナフトキシ基、ピリジルオキシ基、チアゾリルオキシ基、アセトキシ基など)、ヒドロキシ基、チオ基(メチルチオ基、エチルチオ基、フェニルチオ基、ピリジルチオ基、チアゾリルチオ基など)、メルカプト基、ハロゲン基(フルオロ基、クロロ基、ブロモ基、ヨード基)、カルボキシル基及びその塩、オキシカルボニル基(メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基、ピリジルオキシカルボニル基など)、アミノカルボニル基(カルバモイル基、メチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基、ピリジルカルバモイル基、カルバソイル基、アロファノイル基、オキサモイル基、スクシナモイル基など)、チオカルボキシル基及びその塩、ジチオカルボキシル基及びその塩、チオカルボニル基(メトキシチオカルボニル基、メチルチオカルボニル基、メチルチオチオカルボニル基など)、アシル基(ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、アクリロイル基、ベンゾイル基、シンナモイル基、ピリジンカルボニル基、チアゾールカルボニル基、トリフルオロアセチル基など)、チオアシル基(チオホルミル基、チオアセチル基、チオベンゾイル基、ピリジンチオカルボニル基など)、スルフィン酸基及びその塩、スルホン酸基及びその塩、スルフィニル基(メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基など)、スルホニル基(メシル基、エチルスルホニル基、フェニルスルホニル基、ピリジルスルホニル基、トシル基、タウリル基、トリフルオロメチルスルホニル基、スルファモイル基、メチルスルファモイル基、スルファニル基、アセチルスルファニル基など)、オキシスル

ホニル基（メトキシスルホニル基、エトキシスルホニル基、フェノキシスルホニル基、アセトアミノフェノキシスルホニル基、ピリジルオキシスルホニル基など）、チオスルホニル基（メチルチオスルホニル基、エチルチオスルホニル基、フェニルチオスルホニル基、アセトアミノフェニルチオスルホニル基、ピリジルチオスルホニル基など）、アミノスルホニル基（スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、エチルスルファモイル基、ジエチルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基、アセトアミノフェニルスルファモイル基、ピリジルスルファモイル基など）、ハロゲン化アルキル基（クロロメチル基、ブロモメチル基、フルオロメチル基、ジクロロメチル基、ジブロモメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基など）、炭化水素基（アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基など）、ケイ化水素基（シリル基、ジシランニル基、トリメチルシリル基、トリフェニルシリル基など）などが挙げられる。前述した特性基は、R1～R4として導入されていてもよい。

【0017】前記一般式(1)において、R1とR2とで形成していてもよい炭化水素環、複素環を以下に例示する。例えば、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロヘプタン環、シクロオクタン環、シクロペンテン環、シクロヘキセン環、シクロヘプテン環、シクロオクテン環、シクロペンタジエン環、シクロヘキサジエン環、インダン環、インデン環、テトラリン環、フルオレン環、アントロン環、オキサラン環、チアラン環、ピペリジン環、ピペラジン環、モルホリン環、オキサゾリン環、チアゾリン環、イミダゾリン環、イソオキサゾリン環、イソチアゾリン環、ピラゾリン環、ベンゾオキサゾリン環、ベンゾチアゾリン環、ベンゾイミダゾリン環、ベンゾイソオキサゾリン環、ベンゾイソチアゾリン環、ベンゾピラゾリン*

収量：6.8g (24.9mmol) [収率：84%]

元素分析（分子式： $C_{14}H_{13}N_3O_2$ 、分子量273.292）

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 61.53% | 5.53% | 15.38% |
| 分析値 | 60.98% | 5.65% | 15.22% |

【合成例2】 2-アセチルアミノ-5-（2,4-ジメトキシベンジリデン）-1-メチル-4-イミダゾリンの合成

【0021】4-アニスアルデヒドの代わりに、2,4-ジメトキシベンズアルデヒド5.0g (30mmol※)

収量：6.0g (19.8mmol) [収率：66%]

元素分析（分子式： $C_{16}H_{17}N_3O_4$ 、分子量303.318）

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 59.40% | 5.65% | 13.85% |
| 分析値 | 59.10% | 5.72% | 13.75% |

【合成例3】 2-アセチルアミノ-5-（3,4-メチレンジオキシベンジリデン）-1-メチル-4-イミ

*環、ジヒドロピリジン環、ジヒドロキノリン環などが挙げられる。

【0018】

【作用】本発明に係る前記一般式(1)で表わされる含窒素複素環状化合物は、その分子骨格内に水素結合性置換基であるアシルアミノ基を有するので、中心対称構造により非線形性が相殺されることがなく、優れた非線形性が確保される。さらに、X基として、電子供与性または電子吸引性が高い、アリールメチレン基もしくはヘテロアリールメチレン基、またはアリールイミノ基もしくはヘテロアリールイミノ基を導入することにより、共鳴効果による分極（メゾメリック分極）が増大し、分子レベルでの非線形性が向上する。また、前記含窒素複素環状化合物は、その光吸収帯が比較的低波長側に存在するため、青色波長域での光透過性が良好である。したがって、本発明の有機非線形光学材料は優れた非線形光学効果を示し、倍波を効率的に発生することができる。

【0019】

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。まず、本発明に係る有機非線形光学材料として用いられる代表的な含窒素複素環状化合物の合成例を以下に示す。

【合成例1】 2-アセチルアミノ-5-（4-メトキシベンジリデン）-1-メチル-4-イミダゾリンの合成

【0020】4-アニスアルデヒド3.6ml (4.0g, 30mmol)、クレアチニン3.4g (30mmol)、無水酢酸カリウム3.0g (31mmol)に無水酢酸10ml (106mmol)を加え、100℃で1時間加熱撹拌した。放冷後、析出した結晶をろ取し、水でよく洗浄した。粗結晶をエタノール、塩化メチレンなどの溶媒から再結晶し、目的とする2-アセチルアミノ-5-（4-メトキシベンジリデン）-1-メチル-4-イミダゾリン（化合物1）を得た。

ダゾロンの合成

【0022】4-アニスアルデヒドの代わりに、ピペロ
ナール4.5g (30mmol)を用いた以外は、合成*

*例1と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-
(3,4-メチレンジオキシベンジリデン)-1-メチ
ル-4-イミダゾロン(化合物3)を得た。

収量: 7.5g (26.1mmol) [収率: 87%]

元素分析(分子式: $C_{14}H_{13}N_3O_4$, 分子量287.275)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 58.53% | 4.56% | 14.63% |
| 分析値 | 58.44% | 4.60% | 14.66% |

【合成例4】2-アセチルアミノ-5-(4-メチル
チオベンジリデン)-1-メチル-4-イミダゾロンの
合成

※チルチオベンズアルデヒド4.6g (30mmol)を
用いた以外は、合成例1と同様な操作により、2-アセ
チルアミノ-5-(4-メチルチオベンジリデン)-1

【0023】4-アニスアルデヒドの代わりに、4-メ※

-メチル-4-イミダゾロン(化合物4)を得た。

収量: 6.8g (23.5mmol) [収率: 78%]

元素分析(分子式: $C_{14}H_{15}N_3O_2S$, 分子量289.353)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 計算値 | 58.11% | 5.23% | 14.52% | 11.08% |
| 分析値 | 58.32% | 5.20% | 14.60% | 11.13% |

【合成例5】2-アセチルアミノ-5-(2-フルフ
リリデン)-1-メチル-4-イミダゾロンの合成

★以外は、合成例1と同様な操作により、2-アセチルア
ミノ-5-(2-フルフリリデン)-1-メチル-4-

【0024】4-アニスアルデヒドの代わりに、フルフ

イミダゾロン(化合物5)を得た。

ラール2.5ml (2.9g, 30mmol)を用いた★

収量: 5.3g (22.7mmol) [収率: 75%]

元素分析(分子式: $C_{11}H_{11}N_3O_3$, 分子量233.227)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 56.65% | 4.75% | 18.02% |
| 分析値 | 56.82% | 4.82% | 18.14% |

【合成例6】2-アセチルアミノ-5-(4-メトキ
シベンジリデン)-4-チアゾロンの合成

☆え、100℃で1時間加熱撹拌した。放冷後、析出した
結晶をろ取し、水でよく洗浄した。粗結晶をエタノール、塩化メチレンなどの溶媒から再結晶し、目的とする
2-アセチルアミノ-5-(4-メトキシベンジリデ
ン)-4-チアゾロン(化合物6)を得た。

【0025】4-アニスアルデヒド3.6ml (4.0

g, 30mmol)、ブソイドチオヒダントイン3.5

g (30mmol)、無水酢酸カリウム3.0g (31

mmol)に無水酢酸10ml (106mmol)を加☆

収量: 6.8g (24.6mmol) [収率: 82%]

元素分析(分子式: $C_{13}H_{12}N_2O_3S$, 分子量276.310)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 計算値 | 56.51% | 4.38% | 10.14% | 11.60% |
| 分析値 | 56.92% | 4.32% | 10.21% | 11.72% |

【合成例7】2-アセチルアミノ-5-(2,4-ジ
メトキシベンジリデン)-4-チアゾロンの合成

◆1)を用いた以外は、合成例6と同様な操作により、2
-アセチルアミノ-5-(2,4-ジメトキシベンジリ
デン)-4-チアゾロン(化合物7)を得た。

【0026】4-アニスアルデヒドの代わりに、2,4

-ジメトキシベンズアルデヒド5.0g (30mmol)◆

収量: 5.5g (18.0mmol) [収率: 60%]

元素分析(分子式: $C_{14}H_{14}N_2O_4$, 分子量306.336)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|-------|--------|
| 計算値 | 54.89% | 4.61% | 9.14% | 10.47% |
| 分析値 | 55.11% | 4.72% | 9.08% | 10.33% |

【合成例8】2-アセチルアミノ-5-(3,4-メ
チレンジオキシベンジリデン)-4-チアゾロンの合成

例6と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-
(3,4-メチレンジオキシベンジリデン)-4-チア
ゾロン(化合物8)を得た。

【0027】4-アニスアルデヒドの代わりに、ピペロ

ナール4.5g (30mmol)を用いた以外は、合成

11

12

収量: 7.4 g (25.5 mmol) [収率: 85%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_2O_4S$ 、分子量 290.293)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|-------|--------|
| 計算値 | 53.79% | 3.47% | 9.65% | 11.04% |
| 分析値 | 54.00% | 3.50% | 9.72% | 11.08% |

[合成例9] 2-アセチルアミノ-5-(4-メチルチオベンジリデン)-4-チアゾロンの合成

【0028】 4-アニスアルデヒドの代わりに、4-メチルチオベンズアルデヒド4.6 g (30 mmol) を*

*用いた以外は、合成例6と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-(4-メチルチオベンジリデン)-4-チアズロン (化合物9) を得た。

収量: 7.7 g (26.3 mmol) [収率: 88%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_2O_2S_2$ 、分子量 292.371)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|-------|--------|
| 計算値 | 53.41% | 4.14% | 9.58% | 21.93% |
| 分析値 | 53.88% | 4.12% | 9.62% | 22.11% |

[合成例10] 2-アセチルアミノ-5-(2-フルフリリデン)-4-チアゾロンの合成

【0029】 4-アニスアルデヒドの代わりに、フルフラール2.5 ml (2.9 g, 30 mmol) を用いた※

※以外は、合成例6と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-(2-フルフリリデン)-4-チアズロン (化合物10) を得た。

収量: 6.0 g (25.4 mmol) [収率: 85%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_2O_3S$ 、分子量 236.245)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 計算値 | 50.84% | 3.41% | 11.86% | 13.57% |
| 分析値 | 50.72% | 3.48% | 11.66% | 13.42% |

[合成例11] 2-アセチルアミノ-5-(4-ニトロベンジリデン)-1-メチル-4-イミダゾロンの合成

【0030】 4-アニスアルデヒドの代わりに、4-ニ

★トロベンズアルデヒド4.5 g (30 mmol) を用いた以外は、合成例1と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-(4-ニトロベンジリデン)-1-メチル-4-イミダズロン (化合物11) を得た。

収量: 7.0 g (24.3 mmol) [収率: 82%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_4O_4$ 、分子量 288.263)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 54.17% | 4.20% | 19.44% |
| 分析値 | 53.95% | 4.26% | 19.64% |

[合成例12] 2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-フルフリリデン)-1-メチル-4-イミダゾロンの合成

【0031】 4-アニスアルデヒドの代わりに、5-ニトロ-2-フルアルデヒド4.2 g (30 mmol) を☆

☆用いた以外は、合成例1と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-フルフリリデン)-1-メチル-4-イミダズロン (化合物12) を得た。

収量: 6.2 g (22.3 mmol) [収率: 75%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_4O_5$ 、分子量 278.224)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 |
|-----|--------|-------|--------|
| 計算値 | 47.49% | 3.62% | 20.14% |
| 分析値 | 47.75% | 3.60% | 19.89% |

[合成例13] 2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-チエニルメチレン)-1-メチル-4-イミダゾロンの合成

【0032】 4-アニスアルデヒドの代わりに、5-ニトロチオフェン-2-カルボキシアリデヒド4.7 g

(30 mmol) を用いた以外は、合成例1と同様な操作により、2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-チエニルメチレン)-1-メチル-4-イミダズロン (化合物13) を得た。

収量: 7.5 g (25.5 mmol) [収率: 86%]

元素分析 (分子式: $C_{13}H_{12}N_4O_3S$ 、分子量 294.285)

| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

13

14

| | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 計算値 | 44.90% | 3.43% | 19.04% | 10.89% |
| 分析値 | 45.02% | 3.46% | 19.01% | 10.92% |

【合成例14】 2-アセチルアミノ-5-(4-ニトロベンジリデン)-4-チアゾロンの合成
 【0033】 4-アニスアルデヒドの代わりに、4-ニトロベンズアルデヒド4.5g(30mmol)を用い*

収量: 6.8g(23.3mmol) [収率: 78%]
 元素分析 (分子式: $C_{12}H_9N_3O_4S$, 分子量291.281)

| | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
| 計算値 | 49.48% | 3.11% | 14.43% | 11.01% |
| 分析値 | 49.73% | 3.12% | 14.26% | 11.00% |

【合成例15】 2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-フルフリリデン)-4-チアゾロンの合成
 【0034】 4-アニスアルデヒドの代わりに、5-ニトロ-2-フルアルデヒド4.2g(30mmol)を※

収量: 5.9g(21.0mmol) [収率: 70%]
 元素分析 (分子式: $C_{10}H_7N_3O_6S$, 分子量281.242)

| | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
| 計算値 | 42.71% | 2.51% | 14.94% | 11.40% |
| 分析値 | 42.95% | 2.48% | 14.96% | 11.20% |

【合成例16】 2-アセチルアミノ-5-(5-ニトロ-2-チエニルメチレン)-4-チアゾロンの合成
 【0035】 4-アニスアルデヒドの代わりに、5-ニトロチオフェン-2-カルボキシアルデヒド4.7g★

収量: 7.1g(23.9mmol) [収率: 80%]
 元素分析 (分子式: $C_{10}H_7N_3O_4S_2$, 分子量297.303)

| | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| | 炭素 | 水素 | 窒素 | 硫黄 |
| 計算値 | 40.40% | 2.37% | 14.13% | 21.57% |
| 分析値 | 40.45% | 2.34% | 14.09% | 21.81% |





【実施例1~16】

【0036】 合成例1~16で得られた含窒素複素環状化合物1~16、並びに比較例1として尿素、及び比較例2としてMNA(2-メチル-4-ニトロアニリン)について、二次非線形光学特性をいわゆる粉末法により評価した。すなわち、各化合物の結晶粉末をメノウ乳鉢で粉碎し、ふるいにより粒径を100~150 μ mに調整し、これをスライドガラスにはさんだものを測定用試

30 料とした。これら測定用試料に対し、Nd-YAGレーザーの基本波(波長=1.064 μ m)を照射し、反射光中の二次高調波(SHG)成分の強度を測定した。尿素粉末の二次高調波強度で各試料の二次高調波強度を規格化した。測定結果を表2~表6に示す。





【0037】

【表2】

| 化 合 物 | | SHG強度 (対尿素比) | |
|-------|-------|--|----|
| 実施例 1 | 化合物 1 | <div></div> | 5 |
| 実施例 2 | 化合物 2 | <div></div> | 10 |
| 実施例 3 | 化合物 3 | <div></div> | 15 |
| 実施例 4 | 化合物 4 | <div></div> | 12 |





[0038]

[表3]

| | | 化 合 物 | SHG強度 (対尿素比) |
|------|------|--|-----------------|
| 実施例5 | 化合物5 |  | 3 |
| 実施例6 | 化合物6 |  | 4 |
| 実施例7 | 化合物7 |  | 10 |
| 実施例8 | 化合物8 |  | 13 |





[0039]

[表4]

| | 化 合 物 | SHG強度 (対尿素比) |
|-------|--|-----------------|
| 実施例9 | 化合物9  | 8 |
| 実施例10 | 化合物10  | 2 |
| 実施例11 | 化合物11  | 12 |
| 実施例12 | 化合物12  | 5 |

[0040]

[表5]

| | 化 合 物 | SHG強度 (対尿素比) |
|-------|---|-----------------|
| 実施例13 | 化合物13  | 20 |
| 実施例14 | 化合物14  | 10 |
| 実施例15 | 化合物15  | 6 |
| 実施例16 | 化合物16  | 15 |

[0041]

[表6]

19

20

| | | | SHG強度 (対尿素比) |
|------|-----|---|-----------------|
| 比較例1 | 尿 素 | $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{NH}_2 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$ | 1 |
| 比較例2 | MNA | $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-\text{NO}_2 \end{array}$ | 22 |

【0042】表2～表6から明らかなように、実施例1～16の含窒素複素環状化合物は、比較例1の尿素に対して2～20倍程度のSHGを発生していることが確認でき、優れた非線形性を有することがわかる。これは、本発明の含窒素複素環状化合物は、水素結合性置換基であるアシルアミノ基が導入されているので、結晶状態で非中心対称構造をとることによると考えられる。

【0043】また、実施例1、3及び8の含窒素複素環状化合物、並びに比較例2のMNAについて、0.001 Mエタノール溶液中における可視～紫外透過スペクトルを測定した結果を図1に示す。

【0044】図1から明らかなように、実施例1、3及び8の含窒素複素環状化合物は、比較例2のMNAよりも、光吸収帯が短波長側に存在し、青色波長域でも光の透過率が高いことが確認できる。このことから、本発明

の含窒素複素環状化合物を用いれば、より短波長のレーザー光源を用いて青色波長域の二次高調波を得るのに有利である。


【0045】

【発明の効果】以上詳述したように本発明の有機非線形光学材料は、極めて容易に合成でき、光吸収が比較的短波長で青色光の透過率が高く、かつ優れた非線形光学特性を有する。したがって、本発明の有機非線形光学材料は、高調波発生をはじめとする高速光シャッター、光双安定素子などの非線形現象を利用したオプトエレクトロニクスの分野に応用できるなどの顕著な効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1、3及び8の含窒素複素環状化合物、並びに比較例2のMNAの可視～紫外透過スペクトル図である。

【図1】



(12)

特開平5-2200

フロントページの続き

(51) Int. Cl.³

// C 0 7 D 233/96

263/48

識別記号

庁内整理番号

F 1

技術表示箇所

7252-4C

9283-4C

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.